

Polyflor-Camaro Stone

Genel Performans		Modüler, compact heterojen vinil zemin kaplaması
	EN 649	
Kullanım sınıfı	EN 685	Ev Tipi : 23
		Ticari : 31
Toplam kalınlık	EN 428	2.0 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN 429	0.3 mm
Ağırlık/m2.	EN 430	3400g/m²
Aşınma Sınıfı	EN 649	Sınıf T:<0.08 mm
Kalıcı Batma	EN 433	≤ 0.1 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	aşınmaz
Boyutsal Stabilite	EN 434	≤ 0.25% max
Alev Yayılması	EN/AS ISO 13501-1	Sınıf Bfl-S1
	EN ISO 9239-1	>=8kw/m²
	EN ISO 11925-2	uygun
Kayma Direnci	DIN 51130	R9
		Sınıf D
	AS/NZS 4586	R9
Renk Solmazlığı	ISO 105-B02	Metod 3 ≥ 6
Hacimsel direnç (elektriksel direnç)	EN 1815	< 2 kV
Tabandan ısıtma	maksimum 27°C	uygun
Kimyasal direnç		
Renkler		

