

Polyflor-Kudos Stone

Genel Performans		
	EN 649	
Kullanım sınıfı	EN 685	Ev Tipi : 23
		Ticari : 33
		Yarı Ticari : 42
Toplam kalınlık	EN 428	2.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN 429	0.55 mm
Ağırlık/m2.	EN 430	4400g/m²
Aşınma Sınıfı	EN 649	Sınıf T:<0.08 mm
Kalıcı Batma	EN 433	≤ 0.1 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	aşınmaz
Boyutsal Stabilite	EN 434	≤ 0.25% maksimum
Alev Yayılması	EN/AS ISO 13501-1	Sınıf Bfl-S1
	EN ISO 9239-1	>=8kw/m²
	EN ISO 11925-2	uygun
Kayma Direnci	EN 13893	Sınıf DS
	AS/NZS 4586	R9
Tabandan Isıtma	maksimum 27°C	uygun
Renkler		12 çeşit
Teslim şekli	karo	457x457=3.34m²

